



# Краска огнезащитная ВУП-2Д для деревянных конструкций

ТУ 2316-004-66828143-2016

ТИ 002-2016

Композиция на основе водной дисперсии поливинилацетата, антипиренов, наполнителей, целевых добавок.

## Область применения

Для огнезащиты деревянных конструкций, эксплуатируемых внутри помещений и под навесом. Образует покрытие 1 группы огнезащитной эффективности в соответствии с ГОСТ Р 53292 при расходе краски 0,3 кг/м<sup>2</sup>. Покрытие сохраняет свои эксплуатационные свойства при относительной влажности воздуха не выше 85% и в диапазоне температур от -60 °С до +60 °С. Допускается эксплуатация покрытия на открытом воздухе при условии нанесения атмосферостойкой эмали.

## Технические характеристики

<b>Массовая доля нелетучих веществ, %</b>	60-66
<b>Плотность г/см<sup>3</sup>, не менее</b>	1,2
<b>Теоретический расход при толщине сухого слоя 0,2 мм, кг/м<sup>2</sup></b>	0,3
<b>Рекомендуемое количество слоев при нанесении</b>	1-2

Условия сушки покрытия	Межслойная сушка 4 часа при температуре +20 °С и относительной влажности воздуха не выше 80%. Нанесение защитной эмали - через 48 часов. На высыхание влияют относительная влажность воздуха, температура, воздухообмен и толщина слоя краски.
Цвет	Белый. Допускается колеровка в пастельные тона.
Блеск	Матовое покрытие.
Упаковка	Полиэтиленовая бочка 50 кг.
Условия хранения	Выдерживает складирование и транспортировку при температуре не ниже +1 °С.
Гарантийный срок хранения	6 месяцев в заводской упаковке при соблюдении условий хранения.
Срок службы покрытия	25 лет при эксплуатации внутри помещения. Не менее 10 лет под навесом.

**Инструкция по применению**

Подготовка поверхности	Поверхности, ранее обработанные красками, эмалями, пропиточными и другими составами, имеющие слои плохо прилегающие, отслаивающиеся или имеющие толщину более 0,1 мм, а также масляные и битумные пятна, удалить путем срезания верхнего слоя. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой.
Условия при нанесении	Температура воздуха должна быть не менее +5 °С, относительная влажность воздуха – не выше 80%.
Нанесение	Перед применением краску тщательно перемешать. Нанесение проводить воздушным, безвоздушным распылением, кистью, или валиком. При необходимости доведения вязкости краски до рабочей допускается разбавить водой не более 5% от массы краски.
Очистка инструмента	Промыть водой.
Безопасность и охрана окружающей среды	Огнезащитная краска ВУП-2Д не содержит компонентов, вредных для здоровья человека. Огнезащитная краска ВУП-2Д относится к пожаровзрывобезопасным материалам. Экологически безопасный продукт.