

ПАСПОРТ № _____ от «___» _____ 2017 г.

Наименование: **Огнезащитный состав «Пирилакс®»-K45**

ТУ 2499-027-24505934-05

Производится правообладателем ООО «НПО НОРТ» в г. Ижевске, Удмуртская Республика

Сертификат соответствия требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»: **№С-RU.ПБ25.В.04399**



Номер партии	Дата изготовления	Вид тары	Масса нетто одного места, кг	Количество мест, шт	Масса нетто мест, кг
Всего:					

Пломба НОРТ _____
номер

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Наименование показателей	ТУ 2499-027-24505934-05 норма	Номер партии	Фактически по анализу
Внешний вид и агрегатное состояние компонента А	Однородная вязкая жидкость белого цвета. Допускается наличие осадка не более 1%.		
Плотность компонента А при 20°С, г/см ³	1,20-1,30		
рН компонента А	7,0-9,0		
Внешний вид и агрегатное состояние компонента Б	Однородный порошок белого цвета.		
Насыпная плотность компонента Б , г/см ³	0,60-0,80		

Основные параметры и характеристики указаны на стр.2

Компонент А и компонент Б хранить в закрытых емкостях при температуре окружающей среды от 0°С до плюс 30°С. Срок годности компонента А и Б – 6 месяцев.

Использовать в соответствии с инструкцией по применению в редакции, действующей от 14.07.2017.

Заключение лаборатории: качество продукции соответствует ТУ 2499-027-24505934-05.

Фамилия лаборанта _____ м.п. Паспорт оформил _____
ФИО, подпись

**ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ОГНЕЗАЩИТНОГО СОСТАВА
«ПИРИЛАКС®»-К45**

Внешний вид и агрегатное состояние	Однородная густая жидкость белого цвета.
Плотность при 20°C, г/см ³	1,30-1,45
Условная вязкость готового состава при температуре (20,0±0,5)°C по прибору ЭАК-1М, диск №3, усл. ед.	10-15
Морозостойкость, циклы, не менее Компонент А Компонент Б	2 не применимо
Соотношение при разведении компонента А и компонента Б	3,19:1 (100 г компонента А: 31,35 г компонента Б)
Жизнеспособность готового состава, ч, не менее	5
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	66
Внешний вид покрытия	Однородное матовое прозрачное покрытие, не закрывающее текстуру древесины. Допускается белесость покрытия. Возможна тонировка в лимонный цвет.
Температура при обработке составом, °C	от плюс 5 до плюс 40
Время межслойной сушки при температуре (20±2) °C, ч, не более	5
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °C, ч, не более	3
Время достижения покрытием полных физико-механических свойств при температуре (20±2) °C, ч, не более	48
Адгезия, баллы	1

**ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЛЕКСНОГО ПОКРЫТИЯ
ОГНЕЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ«ПИРИЛАКС»-К45 + ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫЙ СОСТАВ
«KRASULA®» для огнезащитных покрытий**

Расход «Пирилакс»-К45 для получения класса пожарной опасности К0(45) строительных конструкций (деревянные клееные конструкции вертикальные и горизонтальные) согласно Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, г/м ² , не менее	1300
Расход «Пирилакс»-К45 для получения класса пожарной опасности К0(15) строительных конструкций (деревянные клееные конструкции вертикальные и горизонтальные) согласно Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, г/м ² , не менее	400
Расход «KRASULA» для огнезащитных покрытий для придания обработанной «Пирилакс»-К45 поверхности атмосферостойких, водо- и грязезащитных свойств, г/м ² , не более	100
Цвет финишного покрытия «KRASULA» для огнезащитных покрытий	Однородное бесцветное глянцевое покрытие.

Защищающая способность по отношению к древоокрашивающим и плесневым грибам	Среднеэффективный
Время межслойной сушки финишного покрытия «KRASULA» при нормальной температуре и влажности (температура окружающего воздуха плюс (20±2)°С, относительная влажность воздуха от 45% до 75%), ч, не менее	4
Время достижения комплексным покрытием полных физико-механических свойств при температуре (20±2) °С, суток, не более	15
Смываемость пленки, г/м ² , не более	2
Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С, ч, не менее	2
Стойкость пленки к статическому воздействию моющих средств при температуре (20±2) °С, ч, не менее	2
Температура при эксплуатации комплексного покрытия, °С	минус 50...плюс 50
Эффективность огнезащитной обработки, лет, не менее	
- внутри отапливаемых жилых и не жилых помещений	25
- внутри не отапливаемых жилых и не жилых помещений	10
- при эксплуатации в условиях открытой атмосферы умеренного климата наружных поверхностей, не подверженных атмосферным осадкам, при переменной влажности и температуре под воздействием солнечного излучения и ветра	3

Сертификат соответствия требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» №С-**RU.ПБ25.В.04399** выдан **28.03.2017**г. органом по сертификации «ТПБ СЕРТ» ООО «Технологии пожарной безопасности». Срок действия сертификата до **27.03.2022**г.

**ОГНЕЗАЩИТНЫЙ КОМПЛЕКС:
ОГНЕЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ «ПИРИЛАКС®»-K45 + ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫЙ СОСТАВ
«KRASULA®» ДЛЯ ОГНЕЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

1. Описание, назначение и область применения огнезащитного комплекса

1.1 Огнезащитный комплекс представляет собой систему, состоящую из покрытия на основе из огнезащитного состава «Пирилакс»-K45 (двухкомпонентный) и слоя покрытия на основе защитно-декоративного состава «KRASULA» для огнезащитных покрытий (ТУ 2386-041-24505934-2012).

1.2 Огнезащитный комплекс предназначен для обработки древесины и материалов на ее основе с целью снижения горючести.

1.3 Огнезащитный комплекс применяется для обработки наружных (в условиях исключаяющих попадание атмосферных осадков), внутренних и скрытых деревянных конструкций жилых и не жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий.

2. Способ применения

2.1 Требования безопасности

2.1.1 При обращении с огнезащитным составом «Пирилакс»-K45 и защитно-декоративным составом «KRASULA» для огнезащитных покрытий, обработке и транспортировании следует соблюдать требования разделов 7 и 8 настоящей инструкции.

2.1.2 Хранить в недоступном для детей месте.

2.2 Требования к обрабатываемой поверхности и инструменту

2.2.1 Поверхность для обработки должна быть ошлифована, высушена. Очищена от пыли, следов грязи и жира, и отслаивающихся покрытий. После удаления загрязнений влажность древесины довести до требуемой.

2.2.2 Влажность древесины при обработке огнезащитным составом «Пирилакс»-K45 не должна превышать 25%.

2.2.3 Допускается нанесение грунтов и/или защитных составов для древесины перед нанесением огнезащитного состава «Пирилакс»-K45.

Рекомендуемые грунты и/или защитные составы: защитно-декоративный состав «KRASULA» бесцветный, грунтовка-антисептик «Belinka Base», лазурь «Belinka toplasur».

При нанесении других защитных составов и грунтов требуется консультирование с техническим специалистом ООО «НПО НОРТ».

2.2.4 Оборудование для нанесения огнезащитного состава «Пирилакс»-K45 и его компонентов, могут быть изготовлены из любых материалов без ограничений. Состав обладает низкой коррозионной агрессивностью. Оборудование после нанесения необходимо промыть водой и просушить. Воду после промывки утилизировать по п. 7.11.

2.2.5 Требования к емкостям для хранения и оборудование для нанесения защитно-декоративного состава «KRASULA» для огнезащитных покрытий изложены в инструкции по применению на состав.

2.3 Приготовление рабочего состава «Пирилакс»-K45

2.3.1 Огнезащитный состав «Пирилакс»-K45 состоит из компонента А (жидкий) и компонента Б (порошок).

2.3.2 Пересыпать компонент Б (ведро объемом 11л) в компонент А (ведро объемом 20л). Тщательно перемешать компонент А и компонент Б. Перемешивание осуществлять при помощи электрического миксера в течении 3-5 минут до однородной консистенции и полного растворения осадка. При перемешивании и в процессе нанесения огнезащитного состава, следует избегать попадания в тару с составом строительного мусора и посторонних примесей.

2.3.3 Перемешивать весь объем компонента А и компонента Б из каждой тары следует за один прием.

2.3.4 После приготовления рабочего состава «Пирилакс»-K45 следует провести визуальный контроль качества рабочего состава на соответствие параметру «Внешний вид и агрегатное состояние состава»:

- состав представляет собой однородную густую жидкость белого цвета;

- не допускается наличие осадка и посторонних примесей;

- не допускается расслаивание состава.

2.3.5 Перемешивать компоненты следует непосредственно перед применением.

2.3.6 Готовый состав следует использовать в течение 5 часов после смешивания компонентов.

2.4 Обработка поверхностей

2.4.1 Условия для работы с огнезащитным составом «Пирилакс»-K45:

- температура окружающей среды от плюс 5 °С до плюс 40 °С;

- относительная влажность воздуха – не более 75%;

- отсутствие атмосферных осадков.

2.4.2 Помещение, в котором производится обработка, должно хорошо проветриваться.

2.4.3 Огнезащитный состав «Пирилакс»-K45 наносится на древесину кистью, валиком, установкой безвоздушного распыления с рабочим давлением не менее 200 атмосфер.

2.4.4. С целью определения возможности обработки и оценки внешнего вида обработанных поверхностей огнезащитным составом «Пирилакс»-K45, следует произвести предварительную обработку небольшого участка поверхностей (150x150 мм).

2.4.5 Для получения класса пожарной опасности K0(15) строительных конструкций (деревянные клееные конструкции вертикальные и горизонтальные) по ГОСТ 30403 согласно Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» огнезащитный состав «Пирилакс»-K45 наносится с расходом не менее 400 г/м². Требуемый расход состава обеспечивается при нанесении кистью или валиком за 2 слоя, при нанесении распылителем безвоздушного типа в 1-2 слоя.

2.4.6 Для получения класса пожарной опасности K0(45) строительных конструкций (деревянные клееные конструкции вертикальные и горизонтальные) по ГОСТ 30403 согласно Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» огнезащитный состав «Пирилакс»-K45 наносится с расходом не менее 1300 г/м². Требуемый расход состава обеспечивается при нанесении кистью или валиком за 4-5 слоев, при нанесении распылителем безвоздушного типа в 2-3 слоя.

2.4.7 Время межслойной сушки огнезащитного состава «Пирилакс»-K45 при нормальной температуре и влажности (температура окружающего воздуха – плюс 20°С, относительная влажность воздуха при температуре плюс 20 °С - от 45% до 75 %) не более 5 часов. При температуре ниже 20°С продолжительность межслойной сушки увеличивается. В этом случае высыхание поверхности определяется по степени отверждения: при прикосновении на ощупь покрытие сухое, допускается остаточная липкость.

2.4.8 При нанесении огнезащитного состава «Пирилакс»-K45 следует учитывать поправочный коэффициент на непроизводительные потери. При нанесении состава кистью, валиком коэффициент на потери составляет в среднем 1,1. При обработке методом распыления коэффициент на потери составляет 1,2...1,6 в зависимости от вида используемого оборудования и геометрии обрабатываемой конструкции (Приложение 2 «Коэффициент полезного использования лакокрасочных материалов» ВСН 447-84).

2.4.9 После обработки огнезащитным составом «Пирилакс»-K45 древесина и деревянные конструкции не требуют специальной сушки. Обработанная древесина высыхает в естественных условиях через 48 часов. В течение данного срока рекомендуется предохранять обработанные поверхности от атмосферных осадков и воздействия влаги.

2.4.10 После высыхания огнезащитного состава «Пирилакс»-K45, для повышения защитных свойств огнезащитного покрытия «Пирилакс»-K45 (стойкость покрытия к воздействию переменной влажности и температуры, солнечного излучения, ветра, влаги, моющих средств), нанести состав «KRASULA» для огнезащитных покрытий.

2.4.11 Состав «KRASULA» для огнезащитных покрытий готов к применению.

2.4.12 Перед применением состав «KRASULA» для огнезащитных покрытий следует тщательно перемешать. При необходимости допускается разбавление ксилолом или растворителями 646, 647, 648, P-4 и P-4A не более чем на 5% от массы состава. В случае хранения состава при отрицательных температурах, перед применением состав следует выдержать при комнатной температуре до полного размораживания.

2.4.13 При обработке составом «KRASULA» для огнезащитных покрытий температура окружающей среды и покрываемой поверхности должна быть от плюс 3 °С до плюс 30°С.

2.4.14 Состав «KRASULA» для огнезащитных покрытий наносится на подготовленную поверхность кистью, валиком, методом распыления. При нанесении состава кистью рекомендуется наносить состав вдоль волокон древесины.

2.4.15 Расход состава «KRASULA» для огнезащитных покрытий составляет не более 100 г/м². Требуемый расход состава обеспечивается за 2 слоя.

2.4.16 Время межслойной сушки состава «KRASULA» для огнезащитных покрытий при нормальной температуре и влажности (температура окружающего воздуха плюс (20±2)°С, относительная влажность воздуха от 45% до 75%) составляет не менее 4 часа. При температуре ниже 20°С продолжительность межслойной сушки увеличивается. В этом случае высыхание поверхности определяется по степени отверждения: при прикосновении на покрытии не должен оставаться след.

2.4.17 При нанесении состава «KRASULA» для огнезащитных покрытий следует учитывать поправочный коэффициент на непроизводительные потери. При нанесении состава кистью, валиком коэффициент на потери составляет в среднем 1,1. При обработке методом распыления коэффициент на потери составляет 1,2...1,6 в зависимости от вида используемого оборудования и геометрии обрабатываемой конструкции (Приложение 2 «Коэффициент полезного использования лакокрасочных материалов» ВСН 447-84).

2.4.18 При обработке больших площадей для получения равномерного оттенка рекомендуется перемешать необходимое количество состава «KRASULA» для огнезащитных покрытий в одной емкости.

2.4.19 Обработанная составом «KRASULA» для огнезащитных покрытий древесина высыхает в естественных условиях через 12 часов. Время приобретения комплексным покрытием полных физико – механических свойств составляет 15 суток.

2.4.20 В случае повреждения финишного покрытия состава «KRASULA» для огнезащитных покрытий в результате механических воздействий, на поврежденный участок следует нанести дополнительный слой состава согласно п.п.2.4.11-2.4.19.

2.4.21 В случае повреждения комплексного огнезащитного покрытия состав «Пирилакс»-K45 + состав «KRASULA» для огнезащитных покрытий в результате механических воздействий, поврежденный участок следует очистить и покрыть заново. Очистку производить при помощи наждачной бумаги до древесины, после чего нанести огнезащитное комплексное покрытие согласно п.п.2.2-2.4.

3. Рекомендации по влажной уборке поверхностей, обработанных комплексным покрытием.

3.1 Поверхности, обработанные огнезащитным комплексным покрытием, можно подвергать влажной уборке не ранее, чем после достижения покрытием полных физико-механических свойств.

3.2 Влажную уборку следует проводить отжатой мягкой тканью (ветошью). Допускается добавление в воду моющих средств. Не допускается использование абразивных моющих средств, растворителей и пятновыводителей.

4. Дополнительные возможности и свойства

4.1 Огнезащитный состав «Пирилакс»-K45 пригоден для обработки клееных деревянных конструкций, выполненных с использованием стандартно применяемых для склеивания древесины смол и клеев (карбамидоформальдегидных, меламиноформальдегидных, фенол - и резорцинформальдегидных смол, клеев на изоцианатной и полиуретановой основе, а также водно-дисперсионных клеев). Обработка клееной древесины огнезащитным составом «Пирилакс»-K45 не разрушает клеевой слой и не влияет на его характеристики.

4.2 Дополнительные возможности и свойства состава «KRASULA» для огнезащитных покрытий изложены в инструкции по применению на состав.

5. Маркировка

Рекомендуется замаркировать обработанные конструкции. Маркировка должна содержать:

- дату проведения огнезащитных работ;
- наименование состава, обозначение технических условий;
- номер сертификата соответствия требованиям пожарной безопасности;

-наименование, адрес, телефон, номер лицензии организации, выполнившей огнезащитную обработку конструкций;

- срок эксплуатации огнезащиты, установленный производителем, либо исполнителем огнезащитных работ.

Место маркировки и способ ее нанесения определяется исполнителем огнезащитных работ.

6. Методы контроля

6.1 При проведении огнезащитных работ необходимо контролировать соблюдение инструкции по применению на огнезащитный комплекс состав «Пирилакс»-K45 + защитно-декоративный состав «KRASULA» для огнезащитных покрытий.

6.1.1 В процессе проведения огнезащитных работ производить визуальный контроль равномерности нанесения покрытия.

6.1.2 По окончании огнезащитных работ (через 12 часов после нанесения защитно-декоративного состава «KRASULA» для огнезащитных покрытий) произвести:

- Визуальный контроль внешнего вида покрытия: покрытие ровное, без потеков и наплывов, без шагрени, без кратеров и пор, без трещин, без посторонних пятен, инородных включений, пузырей и отслоений;

- Визуальный контроль цвета покрытия: однородное глянцевое прозрачное покрытие, не окрашивающее текстуру древесины. Допускается белесость покрытия и наличие лимонного оттенка.

6.1.3 Результаты контроля проведения работ и качества нанесенного покрытия оформлять в соответствии с РД 11-02 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

Результаты контроля проведения работ и качества нанесенного покрытия должны содержать следующие сведения:

- климатические условия и период выполнения работ;
- марки и сведения о входном контроле используемых материалов;
- сведения об оборудовании, технологической оснастке и приборах контроля;
- сведения о персонале;
- качество нанесенного покрытия по основным показателям (п.6.1.2).

6.2 В процессе эксплуатации обработанных комплексным покрытием конструкций должен производиться контроль качества огнезащитной обработки. Контроль качества обработки осуществляется 1 раз в 5 лет в течение срока службы комплексного покрытия.

6.2.1 В случае наступления обстоятельств, отличных от нормальных (нарушение герметичности крыши, аварийные ситуации систем водоснабжения и отопления и т.п.), производится дополнительный контроль качества огнезащитной обработки.

6.2.2 В ходе контроля качества огнезащитной обработки визуально оценивается внешний вид (см.п. 6.1.2) и условия эксплуатации обработанных комплексным покрытием конструкций.

6.2.3 Все недостатки и нарушения, выявленные при проведении контроля качества огнезащитной обработки, должны немедленно устраняться.

6.2.4 Контроль состояния комплексного покрытия и ответственность за соблюдение условий эксплуатации, в соответствии с инструкцией по применению, возлагается на руководителя организации.

6.2.5 Результаты контроля качества следует фиксировать в акте проверки качества состояния и условий эксплуатации комплексного покрытия.

7. Требования безопасности и охраны окружающей среды

7.1 Компонент А огнезащитного состава «Пирилакс»-K45 относится к мало опасным веществам (класс опасности 3 по ГОСТ 12.1.007). Оказывает раздражающее воздействие на слизистые оболочки глаз, дыхательных путей и на поврежденные участки кожного покрова. Кумулятивным действием не обладает.

7.2 Компонент Б огнезащитного состава «Пирилакс»-K45 относится к мало опасным веществам (класс опасности 4 по ГОСТ 12.1.007). Оказывает слабое раздражающее воздействие на поврежденные участки кожного покрова, дыхательные пути и слизистые

оболочки глаз. Кумулятивным действием не обладает. Кумулятивным действием не обладает.

7.3 Огнезащитный состав «Пирилакс»-K45 относится к мало опасным веществам (класс опасности 3 по ГОСТ 12.1.007). Оказывает раздражающее воздействие на слизистые оболочки глаз, дыхательных путей и на поврежденные участки кожного покрова. Кумулятивным действием не обладает.

7.4 Огнезащитный состав «Пирилакс»-K45 и его компоненты при нормальных условиях не горят.

7.5 Состав предназначен только для профессионального применения. К работам по устройству покрытия допускается персонал, прошедший специальный курс обучения и аттестованный по данным видам работ в соответствии с данным паспортом и инструкцией. Работы, связанные с применением состава следует проводить в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.016 и СНиП 12-04 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» и правилами техники безопасности на объекте.

7.6 При работе с огнезащитным составом «Пирилакс»-K45 основным требованием по технике безопасности является использование индивидуальных средств защиты органов дыхания (респиратор типа «Лепесток»), глаз (очки защитные), открытых участков тела (перчатки резиновые, кислотостойкая спецодежда (костюмы, халаты из лавсановых тканей, фартуки прорезиненные) и обувь (резиновая или ПВХ)).

7.7 Следует избегать попадания рабочего состава и его компонентов, и любых других сопутствующих компонентов внутрь организма. При попадании в желудок следует промыть его водой, затем выпить $\frac{1}{2}$ стакана 2%-го раствора пищевой соды, в котором размешаны 2-3 столовые ложки активированного угля (или 10 таблеток).

7.8 При попадании на кожу промыть водой с мылом и смазать защитным кремом для кожи.

7.9 При попадании в глаза тщательно промыть большим количеством воды.

7.10 Следует избегать контакта рабочего состава и его компонентов с продуктами питания и средствами личной гигиены.

7.11 При разливе рабочего состава и компонента А смыть большим количеством воды, либо собрать любым адсорбирующим веществом (песок, опил). При рассыпании компонента Б собрать совком, остатки смести при помощи щетки. Образовавшиеся отходы, использованную тару утилизировать в порядке, установленном нормативными правовыми актами в области обращения с отходами производства и потребления.

7.12 Не допускать попадания огнезащитного покрытия и его компонентов в водоемы. Не выливать в канализацию.

7.13 После нанесения и высыхания комплексное покрытие образует безвредную для людей и животных пленку.

7.14 Комплексное покрытие не оказывает вредного воздействия на окружающую среду в процессе эксплуатации.

7.15 Требования безопасности и охраны окружающей среды защитно-декоративного состава «KRASULA» для огнезащитных покрытий изложены в инструкции по применению на состав.

8. Транспортирование и хранение

8.1 Компоненты А и Б огнезащитного состава «Пирилакс»-K45 транспортируются всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

8.2 Компоненты А и Б огнезащитного состава «Пирилакс»-K45 хранятся и транспортируются при температуре окружающей среды от 0 °С до плюс 30 °С. Компонент А выдерживает 2 цикла заморозки-разморозки. Срок годности компонентов А и Б составляет 6 месяцев.

8.3 При транспортировании и хранении ведра объемом 20л с компонентом А должны устанавливаться вертикально на ведро объемом 10л с компонентом Б. Данный комплект с компонентами состава устанавливаются в 1-2 ярус.

8.4 Компоненты А и Б огнезащитного состава «Пирилакс»-K45 хранятся в закрытых емкостях в сухих закрытых складских помещениях с естественной вентиляцией и влажностью не более 70%, исключая прямое попадание на тару воды и агрессивных веществ, контакта с источниками огня и нагревательными элементами.

8.5 Требования к транспортировке и хранению на защитно-декоративный состав «KRASULA» для огнезащитных покрытий изложены в инструкции по применению на состав.

9. Гарантии производителя

9.1 Все заявленные значения показателей основаны на результатах испытаний и обеспечиваются при строгом соблюдении инструкции по применению.

9.2 Потребитель и обработчик несут ответственность за правильность нанесения и применения комплексного покрытия.

9.3 При обработке поверхностей потребитель должен учитывать обстоятельства, которые могут повлиять на качество обработки.

9.4 При использовании состава без предварительной обработки, или без согласования отступлений от данной инструкции по применению, претензии к внешнему виду обработанных поверхностей рассматриваться не будут.

10. Область применения инструкции

Настоящая инструкция по применению распространяется на проектирование огнезащиты и выполнения работ по устройству огнезащитного покрытия для конструкций из древесины (массив из цельной или клееной древесины) с использованием огнезащитного состава «Пирилакс»-K45 и является неотъемлемой частью проектов огнезащиты и выполнения работ.

Технология устройства покрытия разработана ООО «НПО НОРТ».

11. Указание по проектированию огнезащиты конструкций на основе древесины

11.1 Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности входят в «Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияния на безопасность объектов капитального строительства» (Приказ Минрегиона РФ N 624 от 30.12.2009).

11.2 Проектирование и выполнение работ по огнезащите конструкций должны осуществляться организациями, имеющими лицензию на данные виды деятельности.

11.3 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности осуществляются в соответствии с требованиями «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008).

11.4 Проект по огнезащите следует осуществлять для объекта, на котором проводятся работы.

Проект по огнезащите, как правило, должен содержать:

- сведения об объекте (перечень видов защищаемых конструкций, группы огнезащитной эффективности или классы пожарной опасности, применяемые огнезащитные материалы, расчеты, чертежи и т.д.);
- сведения о площади защищаемых конструкций;
- сведения об условиях выполнения работ (температура воздуха, относительная влажность воздуха, ограничения условий при выполнении работ);
- сведения о применяемом оборудовании, средствах подмащивания, вспомогательном инструменте, материалах и т.п.;
- расчет расхода материала в соответствии с требуемой защитой материала (см.п.2.4.5, п.2.4.6);
- мероприятия по технике безопасности с учетом особенностей объекта;
- организация контроля качества выполненных работ, порядок приемки выполненных работ.